

DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI

(c)1998 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

003825745

WPI Acc No: 83-821992/198347

XRAM Acc No: C83-113089

XRPX Acc No: N83-208076

Semiconductor device based on polycrystalline silicon thin film - contg. carbon, sulphur, nitrogen and/or oxygen, useful for display

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Inventor: HIRAI Y; KOMATSU T; NAKAGIRI K; NAKAGIRI T; OMATA S; OSADA Y

Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
DE:3317954	A	19831117					198347 B
JP 58199564	A	19831119	JP 8282651	A	19820517		198401
DE:3317954	C	19911010					199141

Priority Applications (No Type Date): JP 8282651 A 19820517

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing Notes	Application	Patent
DE:3317954	A		31			

Abstract (Basic): DE 3317954 A

Semiconductor device is based on a semiconductor film of polycrystalline Si contg. C, S, N and/or O atoms. The polycrystalline Si pref. contains 0.01-10 (atom)% C, 0.01-5% S, 0.01-5% N and/or 0.03-5% O and max. 3% H. The max. surface roughness of the film is max. 80.0 nm. On etching with a mixt. of HF (50 vol.% aq. soln.), HNO₃ (density 1.38, 60 vol.% aq. soln.) and glacial acetic acid in 1:3:6 ratio, the etching rate is max. 2.0 nm/s. In the X-ray diffraction diagram, the intensity in the (220) plane is min. 30% of the total intensity. The polycrystalline Si has a pref. average grain size of 20.0 nm or more and is produced by a thin film process. The element pref. has source and drain zones sepd. by an insulating zone with a gate electrode on this and source and drain electrodes.

The device pref. is a thin film FET. It has good semiconductor properties and reliability, with relatively high specific resistance and low optical absorption coefft. It is useful for the scanning or driver switch of displays, e.g. liquid crystal, electrochromic and electroluminescent displays.

0/4

Title Terms: SEMICONDUCTOR; DEVICE; BASED; POLYCRYSTALLINE; SILICON; THIN;

FILM; CONTAIN; CARBON; SULPHUR; NITROGEN; OXYGEN; USEFUL; DISPLAY
Derwent Class: L03; U12; U14
International Patent Class (Additional): H01L-021/20; H01L-027/12;
H01L-029/14
File Segment: CPI; EPI

甲 才 号 証

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭58—199564

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 29/78
// H 01 L 21/203
27/12

識別記号

庁内整理番号

7377—5F

7739—5F

8122—5F

⑬ 公開 昭和58年(1983)11月19日

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 15 頁)

⑭ 半導体系子

⑮ 特 願 昭57—82651

⑯ 出 願 昭57(1982)5月17日

⑰ 発 明 者 中川克己

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内

⑱ 発 明 者 小松利行

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内

⑲ 発 明 者 長田芳幸

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内

⑳ 発 明 者 小俣智司

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内

㉑ 発 明 者 平井裕

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内

㉒ 発 明 者 中桐孝志

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号キャノン株式会社内

㉓ 出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番
2号

㉔ 代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 細 書

1. 発明の名称

半導体系子

2. 特許請求の範囲

(1) 炭素、窒素、酸素の中から選択される少なくとも1つを構成要素として含有する多結晶シリコン半導体層で、その主要部を構成したとを特徴とする半導体系子。

(2) 炭素が0.01～1.0 atomic %含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体系子。

(3) 窒素が0.03～5 atomic %含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体系子。

(4) 酸素が0.01～5 atomic %含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体系子。

3. 発明の詳細な説明

本発明は境界効果薄膜トランジスタ等の半導体系子に関し、更に詳細には多結晶シリコン薄膜半導体層でその主要部を構成した半導体系子に関するものである。

最近、画像読取用としての、長尺化一次元フ

ォトセンサや大面積化二次元フォトセンサ等の画像読取装置の走査回路部、或いは液晶(LCと略記する)や、エレクトロクロミー材料(ECと略記する)或いはエレクトロルミネッセンス材料(ELと略記する)を利用した画像表示デバイスの駆動回路部を、これ等の大面積化に伴って所定の基板上に形成したシリコン薄膜を素材として形成することが提案されている。

斯かるシリコン薄膜は、より高速化、より高機能化された大型の画像読取装置や画像表示装置の実現から、非晶質であるよりも多結晶であることが望まれている。その理由の1つとして上記の如きの高速、高機能の読取装置の走査回路部や画像表示装置の駆動回路部を形成する為の素材となるシリコン薄膜の性能を改善す値として例えば薄膜トランジスタ(TFT)の実効キャリア移動度(effective carrier mobility) μ_{eff} としては、大きいことが要求されるが、通常の放電分解法で得られる非晶質シリコン薄膜に於いては $\mu_{eff} \approx 0.1 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 程度であつて、

特開昭58-199564(2)

単結晶シリコンで作成したMOS型トランジスタに比べて遙かに劣り、所望の要求を満たすものでないことが挙げられる。この移動度 μ_{eff} の小ささは、1つには非晶質シリコン薄膜固有の特性であるHall移動度が小さいことから、非晶質シリコン薄膜は薄膜作成上の容易さと生産コストの安価を生かし切れないういう不都合さを内在している。又、非晶質シリコンは本質的に経時変化が内在していて単結晶に比べて劣る。

これに対して、多結晶シリコン薄膜は、実験に測定されたデータからも非晶質シリコン薄膜に比べてHall移動度自体が大きく、薄膜トランジスタにしたときのその移動度 μ_{eff} が遙かに大きく、理論的には現在得られている値よりも、更に大きな値の移動度 μ_{eff} を有するものが作成され得る可能性を有している。又、経時変化に關しても安定であることが期待される。

多結晶シリコン薄膜を所定の基板上に大面積に亘つて作成する方法としては、

3

中から選択される少なくとも1つを構成要素として含有する多結晶シリコン半導体層で、その主要部を構成したことを特徴とする。

上記の様な構成とすることによつて、前述した問題の全てが解決し得、優れた半導体特性と高い信頼性を有する半導体素子と成り得る。

本発明の半導体素子は、上記の構成を有するものであるが、更に効果的に本発明の目的を達成するには、多結晶シリコン半導体層中に含有される水素原子の濃度、半導体層のエッチング速度、層表面の凹凸性、更には多結晶の配向性や結晶粒径の値が特定の数値範囲内の値を取る様に多結晶シリコン半導体層を形成すれば良い。

本発明の半導体素子に於ける多結晶シリコン半導体層中に含有される水素原子の量は、好ましくは、3 atomic%以下、より好ましくは、0.01~3 atomic%とされるのが望ましく、或いは又、形成される半導体層の層表面の凹凸の最大が実質的に800Å以下であるのが望ましい。

更には、弗酸(50 vol %水溶液)・硝酸(d

CVD (Chemical Vapour Deposition)法、LPCVD (Low Pressure Chemical Vapour Deposition)法、MBE (Molecular Beam Epitaxy)法、IP (Ion Plating)法、GD (Glow Discharge)法等が知られている。

いずれの方法においても、基板温度は異なるが、大面積の基板の上に多結晶シリコン薄膜が作成できることが知られている。

しかしながら、従来、これらの方法によつて作製された多結晶シリコン薄膜半導体層で主要部を構成した半導体素子或いは半導体デバイスが所望された特性及び信頼性を充分発揮できないのが現状であつた。

本発明は上記諸点に鑑み成されたもので、従来の諸問題を解決した半導体素子を提供することを主たる目的とする。

本発明の別の目的は、優れた半導体特性と、高い信頼性を有する半導体素子を提供することでもある。

本発明の半導体素子は、炭素、硫黄、酸素の

4

= 1.38、60 vol %水溶液)・水酢酸から成り、それ等の混合比が1:3:6であるエッチング液によるエッチング速度が20Å/min以下の特性を有する様に半導体層を形成するのが望ましい。

或いは、更に、X線回折パターン又は電子線回折パターンによる(220)の回折強度の割合が全回折強度に対して30%以上であるのが好ましい。

又、半導体層を構成する多結晶シリコンの結晶粒径としては、平均結晶粒径として200Å以上であるのが望ましい。

これ等の上記条件を1つ以上、本発明の構成要件の1つとして加味することによつて、従来例に較べ、より高い比抵抗(ρ)より小さい光学吸収係数(α)を有する多結晶シリコン半導体層が所望の基板上に形成され、より広範囲の分野に於ける半導体素子への応用が充分可能となる。

例えば、従来法に従つて作成された多結晶シリコン薄膜を用いてnチャネル型電界効果薄膜

5

6

特開昭58-199564(3)

トランジスタ(FET)を作成した場合、ゲート電圧を充分低くしているにも拘らず、この状態のドレイン電流(I_{off})が、ゲート電圧が充分高い状態のドレイン電流(I_{on})に比べて、充分小さくならない場合が、度々起るのが、本発明の半導体素子に於いては全く生じない。

又、脱取装置の脱取部と走査回路部や画像表示装置の画像表示部と駆動回路部とを一体化構成とし、走査回路部や駆動回路部の主要部を多結晶シリコン薄膜で構成する場合、これ等の回路部は外部からの光に晒される機会が多いが、本発明の半導体素子の場合には、半導体層の光吸収係数が著しく小さいので、この様な問題は実用上殆んど無視することが出来、本発明の半導体素子でその主要部を構成すれば優れた回路特性を有する回路部を得ることが出来る。

本発明の半導体素子の主要部を構成する多結晶シリコン半導体層は、水素や、He, Ar, Kr 等希ガス等で所望濃度に希釈された SiH_4 , Si_2H_6 , SiH_2Cl_2 , SiH_3Cl 等のシランガスと同時に、形成さ

7

ゲットをスパッタリングする際に前記した各種ガスの中より所望に従つて選択される原料ガスを導入してスパッタリングする方法(反応性スパッタリング法)等が挙げられる。

本発明において特定する多結晶シリコン半導体層中に含まれている各種原子の量の測定は、炭素及び酸素については、金属中炭素・酸素同時分析装置(Leco社CS-46型)、酸素及び窒素については金属中酸素・窒素同時分析装置(Leco社TC-36型)を用いて行つた。試料は白金基板上に、約10 μ m分のシリコン半導体層を堆積させ、これを分析装置ホルダー中に装引し、元素重量を測定し層中に含まれる原子の濃度をatomic%で算出した。

また、形成した薄膜半導体層が多結晶である事は電子顕微鏡(日本電子社製JEM-100U型)の電子回折パターンがリング状あるいは、ぼやけたスポット状となる事で確認した。

また、薄膜状の半導体層の光吸収係数(α)は、自記分光光度計(日立製323型)を用

9

れる半導体層中に含ませるべき原子を供給する各種の原料ガスを層形成用の真空炉装置中に流して、グロー放電分解を行わせることによつて所望の基板上に形成される。

例えば、炭素を形成される半導体層中に含有させるには、メタン(CH_4)、エタン(C_2H_6)、プロパン(C_3H_8)、エチレン(C_2H_4)等の炭化水素を初めとして、炭化弗素(CF_4)、テトラメチルシラン($(CH_3)_4Si$)、テトラエチルシラン($(C_2H_5)_4Si$)等を、又、窒素を含有させるには、炭化水素(H_2)、六弗化硫黄(SF_6)等を、酸素を含有させるには、酸素(O_2)、水(H_2O)等を、窒素を含有させるには、窒素(N_2)、アンモニア(NH_3)等を、各々、原料ガスとして用いることが出来る。

多結晶シリコン半導体層をスパッタリング法によつて作成する場合には、シリコンターゲットと共に、形成される半導体層中に含有させるべき原子を構成要素として含むターゲットを用いる方法(共スパッタリング法)、シリコンター

8

いて測定した。非晶質シリコン薄膜においてはしばしば $\sqrt{\alpha h\nu - h\nu}$ ($h\nu$ は測定光のエネルギー)プロットの直線部分を外挿し横軸と交差した点から光字吸収端 E_0 を求めるが、本発明によつて作製したサンプルでは明確な外挿値が求められないため、 $\lambda = 550\text{nm}$ における α の値($\alpha(550)$ と略記)を代表値とした。

次に本発明の半導体素子の一例としてのTFTの作製プロセスについて、第1図に従つて説明する。このTFTは半導体層101、電極層107、オーミックコンタクト層103、104、絶縁層105からなる電界効果トランジスタで、半導体層101に隣接しオーミックなコンタクトが形成されているソース電極108、ドレイン電極109間に電圧を印加し、そこを流れる電流を絶縁層105を介して設けたゲート電極110にかけるバイアス電圧により変調される(第1図の工程図に構造が示される)。まず基板100の洗浄を行つた後、多結晶シリコン薄膜半導体層101をその上に堆積させる[工程(a)]。堆積法の詳細については

特開2000-58-199564 (4)

各実施例の所で述べる。その後オーミック層として n^+ (P-doped シリコン)層102を堆積し、ソース、ドレインをエッチングにより形成した(工程(c))後、絶縁層105をその上に堆積させる(工程(d))。絶縁層は、CVD、LPCVDで形成されるシリコンナイトライド、 SiO_2 、 Al_2O_3 等の材料で構成される。

次にソース、ドレインの電極用コンタクトホール106をあけ(工程(e))て、上部電極ゲート、ソース、ドレインを配線して(工程(f)及び(g))完成する。

本発明の多結晶シリコン薄膜トランジスターの安定性を判断する経時変化の測定に関しては次のような方法によつて行つた。

第2図に示す構造のTFTを作製しゲート201にゲート電圧 $V_G = 4.0 \text{ V}$ 、ソース203とドレイン202間にドレイン電圧 $V_D = 4.0 \text{ V}$ を印加しソース203とドレイン間に流れるドレイン電流 I_D をエレクトロメーター208(Keithley 610 Cエレクトロメーター)により測定し、ドレイン

11

ノード側にいた基板加熱ホルダー(面積452 cm^2)302に装着した。

その後ベルジャー301を拡散ポンプ309でバックグラウンド真空度 $2.0 \times 10^{-7} \text{ Torr}$ 以下まで排気を行なつた。この時、この真空度が悪いと反応性ガスが有効に蒸析出に働かないばかりか膜の特性の再現性が失われるので注意を要した。次に T_g を上げて基板300の温度を500℃に保持した(基板温度は熱電対303で監視する)。次に、 H_2 ガスをマスフローコントローラー308で制御しながらベルジャー301内に導入して基板300表面をクリーニングした後、反応性気体を導入する様にした。基板温度 T_g は350℃に設定した。放電時のベルジャー301内の圧力は0.2 Torrに保持した。

本実施例においては、導入する反応性気体としては取扱いの容易な H_2 ガスで3 vol %に希釈した SiH_4 ガス(「 SiH_4 (3)/ H_2 」と略記する)及び同じく H_2 ガスで0.5 vol %に希釈したメタン(CH_4)ガス(「 CH_4 (0.5)/ H_2 」と略記する。)

13

電流の時間的変化を測定した。経時変化率は、500時間の連続動作後のドレイン電流の変動量を初期ドレイン電流で割りそれを100倍し%表示で表わした。

TFTの閾値電圧は、MOSFETで通常行われている $V_D - \sqrt{I_D}$ 曲線における直線部分を外挿し横軸と交差した点によつて定義した。経時変化前と後の V_{TH} の変化も同時にしらべ、変化量をボルトで表示した。

次に本発明の実施例について述べる。

実施例1

本実施例は、多結晶シリコン薄膜をグロー放電分解法で基板上に形成し、それを用いてTFTを作成したもので、多結晶シリコン薄膜の形成は第3図に示した装置を用いたものである。基板300はコーニングガラス#7059(0.5mm厚)を用いた。

先ず基板300を洗浄した後 $\text{HF}/\text{HNO}_3/\text{CH}_3\text{COOH}$ の混合液でその表面を軽くエッチングし、乾燥した後真空ベルジャー増殖室301内のア

12

を用いた。ガス流量は各々5 SCCMになるようにマスフローコントローラー304、及び307でコントロールして導入した。ベルジャー301内の圧力はベルジャー301の排気側の圧力調整バルブ310を調節し、絶体圧力計312を用いて所望の圧力に設定した。ベルジャー301内の圧力が安定した後、カソード電極313に13.56 MHzの高周波電界を電源314によつて加え、グロー放電を開始させた。この時の電圧は0.7 kV、電流は60 mA、RF放電パワーは20 Wであつた。この条件で、放電を30分間持続し、多結晶シリコン膜の形成を終え、放電を中止させて原料ガスの流入も中止させた。次に基板温度を180℃まで下げて保持して次のプロセスに備えた。形成された膜の膜厚は3000 Åでその均一性は円形リング型吹き出し口を用いた場合には、3インチ×3インチの基板の大きさに對して±10%内に取つていた。

又、この多結晶シリコン膜はn型で、抵抗値は $2 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ であつた。次にこの膜を使つて、

14

第1図に示す工程に従って薄膜トランジスタ(TFT)を作成した。TFTのソース・ドレインのオーミックコンタクトを良好にせしめるために基板温度は180℃に保つた状態で、 n^+ シリコン層の形成を次のようにして行なつた。水素ガスで100 vol%に希釈された PH_3 ガス($[PH_3]$ (1.00 vol%)/ H_2)と略記する)を、 H_2 で10 vol%に希釈された SiH_4 ($[SiH_4]$ (1.0)/ H_2)と略記する)ガスに対して、mol比にして 5×10^{-3} の割合でベルジャー301内に流入させ、ベルジャー301内の圧力を0.12 Torrに調整してグロー放電を行ないPのドーパされた n^+ 層102を500Åの厚さに形成した(工程(b))。

次に n を蒸着し、その後、工程(c)のようにフォトリソグラフィにより n 及び n^+ 層102をソース電極103の領域、ドレイン電極104の領域をのぞいて除去した。次にゲート絶縁膜を形成すべくベルジャー301内に再び上記の基板が、アノード側の加熱ホルダー302に装填された。多結晶シリコン薄膜を作成する場合と同

15

したTFT特性例が示されてある。ゲートのスレッショルド電圧 V_{th} は5Vと低く、 $V_0=20$ Vでの $V_0=0$ の電流値の比は5ケタ以上とれている。TFTの作成に用いた多結晶シリコン薄膜の水素量及び、波長550nmにおける膜の光学吸収係数($\alpha(550)$ と略記)を前記の方法で測定した結果を第1表に示してある。 H_2 で希釈した CH_4 のガス流量 x は本実施例の5 SCCMと1 SCCM, 2 SCCM, 10 SCCM, 及び20 SCCMについて H_2 で希釈した CH_4 のガス流量のみを変化させ他の条件を同じにした場合の結果を示した。

これらの多結晶シリコン薄膜を用いて作製したTFTの実効キャリア移動度(μ_{eff})及び、ゲート電圧 $V_0=20$ Vにおけるドレイン電流値 $I_D(20)$ と、ゲート電圧 $V_0=0$ Vにおけるドレイン電流値 $I_D(0)$ の比(on/off比と略記する)も同じ表に示した。第1表より炭素濃度は0.01 atomic%程度から制御できる事が分り、さらに10%程度まで増加させる事によつて $\mu_{eff} > 1$ を保

17

特開58-199564(5)

硬にベルジャー301が排気され、基板温度 T_s を250℃として NH_3 ガスを20 SCCM, SiH_4 (SiH_4 (10)/ H_2)ガスを5 SCCM導入してグロー放電を生起させてSiNH膜105を2500Åの厚さに堆積させた。

次にフォトリソグラフィによりソース電極103、ドレイン電極104用のコンタクトホール106-1, 106-2をあけ、その後でSiNH膜105全面に n を蒸着して、電極膜107を形成した後、フォトリソグラフィにより n 電極膜107を加工してソース電極用取出し電極108、ドレイン電極用取出し電極109及びゲート電極110を形成した。この後、 H_2 雰囲気中で250℃の熱処理を行つた。以上の条件とプロセスに従って形成されたTFT(チャンネル長 $L=20\mu$ 、チャンネル幅 $W=650\mu$)は安定で良好な特性を示した。

第4図にこの様にして試作したTFTの特性例を示す。第4図にはドレイン電流 I_D とドレイン電圧 V_D の関係をゲート電圧 V_0 をパラメータに

16

ちつつ、 α とon/off比を効果的に変化させる事ができた。

本実施例では基板としてコーニング7059ガラスを用いたが、熱処理温度や基板温度を高くしても基板として超硬質ガラスや石英ガラスを採用することにより同様の特性を出す事ができた。従つて、本発明によれば低温度側より高温度側まで基板温度 T_s を広範囲内から基板材料に従つて自由に選択出来るという基板材料の選択範囲に著しい自由度がある為に特性の優れたTFT蓄積回路をより安価に、より簡便な装置を用いて容易に作成することが出来る。

第 1 表

試料No	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
x (SCCM)	0.1<	2	5	10	20
Cの含有量(atm.%)	0.01<	2.1	4.5	8.3	12.4
$\alpha(550)$	4×10^4	2.7×10^4	1.4×10^4	9.0×10^3	2.0×10^4
$\mu_{eff} (cm^2/V \cdot sec)$	8.0	7.6	6.0	1.2	0.02
(on/off)比	9.0×10^3	4.2×10^3	1.2×10^4	1.3×10^4	2.0×10^3

試料No 1-5は非晶質

18

特開昭58-199564 (8)

第 2 表

試料 %	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
x (SCCM)	0	2	5	10	20
S の濃度 (atm. %)	<0.01	0.8	2.1	4.3	8.2
α (550)	4×10^4	3.4×10^4	2.8×10^4	2.5×10^4	2.1×10^4
μ_{eff} (m/V·sec)	8.0	7.2	2.0	0.9	0.1
(on/off) 比	9.0×10^2	7.5×10^2	2.3×10^4	8.2×10^2	1.2×10^3

SiH₄(3)/H₂ のガス流量 5 SCCM

SP₂(0.5)/H₂ のガス流量 x SCCM

放電パワー 20 W

圧力 0.05 Torr

基板温度 (T_g) 500 °C


実施例 3

実施例 1 と同様の条件と手順によつて、従つて、基板上にシリコン薄膜層を形成した。ただし SiH₄(3)/H₂ を流し始める前にベルジャー内に酸素をバリアブルリークバルブを介して導入した。酸素のガス流量は微小なため、真空度がバックグランド真空度からどれだけ上昇するか

20

実施例 2

実施例 1 と同様の手順によつて、SiH₄(3)/H₂ ガスと同時に H₂ ガスで 0.2 vol % に希釈した SF₆ ガス (SF₆(0.2)/H₂ と略記する。) を 0, 2, 5, 10, 20 SCCM の、5 種類のガス流量で流す以外は、実施例 1 と同様の条件と手順に従つて、シリコン薄膜を基板上に作製し、又、同薄膜層を用いて実施例 1 と同様に T F T を作成し、これ等について実施例 1 と同様の測定を行つた。その結果を第 2 表に示す。



19

測定し乍ら調節し、この圧力差を 0, 2.0×10^{-7} Torr, 5.0×10^{-7} Torr, 1.0×10^{-6} Torr, 2.0×10^{-6} Torr の 5 種類としてシリコン薄膜層を作成した。又、同薄膜層を用いて、実施例 1 と同様に T F T を作成した。これ等に基づいて実施例 1 と同様の方法で測定を行つた。その結果を第 3 表に示す。

第 3 表

試料 %	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5*
x (Torr)	0.0	0.2	0.5	1.0	2.0
O の濃度 (atm. %)	0.03	0.9	2.3	5.1	8.3
α (550)	4×10^4	2.3×10^4	1.2×10^4	6.0×10^3	5.0×10^3
μ_{eff} (m/V·sec)	8.0	3.1	1.4	0.8	0.005
(on/off) 比	9.0×10^2	1.8×10^4	1.6×10^4	2.3×10^3	5.6×10^2

試料 % 3-5 は非晶質

SiH₄(3)/H₂ のガス流量 5 SCCM

放電パワー 20 W

圧力 0.05 Torr

基板温度 (T_g) 500 °C

実施例 4

実施例 1 と同様の手順によつてシリコン薄膜層を基板上に作成した。ただし、SiH₄(3)/H₂ ガスと同時に N₂ ガスを 0 SCCM, 2 SCCM, 5 SCCM, 10 SCCM, 20 SCCM の 5 種類のガス流量で流してシリコン薄膜層を作製し、又、同薄膜層を用いて実施例 1 と同様に T F T を作成し、これ等に基づいて実施例 1 と同様の測定を行つた。その結果を第 4 表に示す。

第 4 表

試料 %	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
x (SCCM)	0.0	2.0	5.0	10.0	20.0
N ₂ の濃度	0.01	1.5	3.7	6.2	10.1
α (550)	4×10^4	2.8×10^4	1.5×10^4	7.4×10^3	4.5×10^3
μ_{eff} (m/V·sec)	8.0	4.8	2.3	1.1	0.2
(on/off) 比	9.0×10^2	3.7×10^3	9.5×10^4	5.7×10^4	2.6×10^4

SiH₄(3)/H₂ のガス流量 5 SCCM

N₂ のガス流量 x SCCM

放電パワー 20 W

圧力 0.05 Torr

基板温度 (T_g) 500 °C

21

22

特開昭58-199564 (7)


4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の半導体素子の作成工程を説明する為の模式的工程図、第2図は、本発明に於いて、作成されたTFTのTFT特性を測定する為の回路を説明する為の模式的回路図、第3図は、本発明の半導体素子用のシリコン薄膜層を作成する為の装置の一例を説明する模式的説明図、第4図は、本発明のTFTの特性の一例を示すグラフである。

100…基板、101…薄膜半導体層、102… n^+ 層、103、104…オーミックコンタクト層、105…絶縁層、106…コンタクトホール、107…保護層、108…ソース電極、109…ドレイン電極、


出 願 人 キヤノン株式会社
代 理 人 丸 島 機

第 1 図




23

第 2 図



第 3 図




特開昭58-199564(8)

手続補正書(自発)

昭和58年3月19日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

第4図



1. 事件の表示

昭和57年 特許願 第 82651 号

2. 発明の名称

半 導 体 素 子

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都大田区下丸子3-30-2

名 称 (100) キヤノン株式会社

代表者 買 来 龍 三 郎

4. 代 理 人

居 所 同 146 東京都大田区下丸子3-30-2

キヤノン株式会社内(電話 758-2111)

氏 名 (6987) 弁護士 丸 島 徹



5. 補正の対象

明 細 書

6. 補正の内容

明細書全文を別紙のとおり補正する。

(全文訂正) 明 細 書

1. 発明の名称

半 導 体 素 子

2. 特許請求の範囲

(1) 炭素、硫黄、窒素、酸素の中から選択される少なくとも1つを構成要素として含有する多結晶シリコン半導体層で、その主要部を構成したことを特徴とする半導体素子。

(2) 炭素が0.01~10 atomic%含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体素子。

(3) 硫黄が0.01~5 atomic%含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体素子。

(4) 窒素が0.01~5 atomic%含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体素子。

(5) 酸素が0.03~5 atomic%含有されている特許請求の範囲第1項に記載の半導体素子。

3. 発明の詳細な説明

本発明は電界効果薄膜トランジスタ等の半導体素子に関し、更に詳細には多結晶シリコン薄膜半導体層でその主要部を構成した半導体素子に関する。

るものである。

最近、画像読取用としての、長尺化一次元フォトセンサや大面積化二次元フォトセンサ等の画像読取装置の走査回路部、或いは^{液晶}（しCと略記する）や、エレクトロクローム材料（ECと略記する）或いはエレクトロルミネッセンス材料（ELと略記する）を利用した画像表示デバイスの駆動回路部を、これ等の大面積化に伴って所定の基板上に形成したシリコン薄膜を素材として形成することが提案されている。

斯かるシリコン薄膜は、より高速化、より高性能化された大型の画像読取装置や画像表示装置の実現から、非晶質であるよりも多結晶であることが望まれている。その理由の1つとして上記の如き^{高速}、高性能の読取装置の走査回路部や画像表示装置の駆動回路部を形成するための素材となるシリコン薄膜の性能を表わす値として例えば薄膜トランジスタ（TFT）の実効キャリア移動度（effective carrier mobility） μ_{eff} としては、大きいことが要求されるが、通常の放電分解法で

2

互つて作成する方法としては、

CVD（Chemical Vapour Deposition）法、LPCVD（Low Pressure Chemical Vapour Deposition）法、MBE（Molecular Beam Epitaxy）法、IP（Ion Plating）法、GD（Glow Discharge）法等が知られている。

いずれの方法においても、基板温度は異なるが、大面積の基板の上に多結晶シリコン薄膜が作製できることが知られている。

しかしながら、従来、これらの方法によつて作製された多結晶シリコン薄膜半導体層で主要部を構成した半導体素子或いは半導体デバイスが所望された特性及び信頼性を充分発揮できないのが現状であつた。

本発明は上記諸点に鑑み成されたもので、従来の諸問題を解決した半導体素子を提供することを主たる目的とする。

本発明の別の目的は、優れた半導体特性と、高い信頼性を有する半導体素子を提供することでもある。

特開58-199564(9)

得られる非晶質シリコン薄膜においては精々 $0.1 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 程度であつて、単結晶シリコンで作成したMOS型トランジスタに較べて遙かに劣り、所望の要求を満たすものでないことが挙げられる。この移動度 μ_{eff} の小ささは、1つには非晶質シリコン薄膜固有の特性であるHall移動度が小さいことから、非晶質シリコン薄膜は薄膜作成上の容易さと生産コストの安価を生かし切れないういう不都合さを内在している。又、非晶質シリコンは本質的に経時変化が内在していて単結晶に比べて劣る。

これに対して、多結晶シリコン薄膜は、実際に測定されたデータからも非晶質シリコン薄膜に較べてHall移動度自体が大きく、薄膜トランジスタにしたときのその移動度 μ_{eff} が遙かに大きく、理論的には現在得られている値よりも、更に大きな値の移動度 μ_{eff} を有するものが作成され得る可能性を有している。又、経時変化に関しても安定であることが期待される。

多結晶シリコン薄膜を所定の基板上に大面積に

3

本発明の半導体素子は、炭素、硫黄、酸素の中から選択される少なくとも1つを構成要素として含有する多結晶シリコン半導体層で、その主要部を構成したことを特徴とする。

上記の様な構成とすることによつて、前述した問題の全てが解決し得、優れた半導体特性と高い信頼性を有する半導体素子と成り得る。

本発明の半導体素子は、上記の構成を有するものであるが、更に効果的に本発明の目的を達成するには、多結晶シリコン半導体層中に含有される水素原子の濃度、半導体層のエッチング速度、層表面の凹凸性、更には多結晶の配向性や結晶粒径の値が特定の数値範囲内の値を取る様に多結晶シリコン半導体層を形成すれば良い。

本発明の半導体素子における多結晶シリコン半導体層には、前記した様に炭素、硫黄、窒素、酸素の中から選択されたものを含むものである。これ等の中から選択されるのは2種以上であつても良い。

本発明の半導体素子における多結晶シリコン半

4

5

特開昭58-199564(10)

半導体層中に炭素が含有される場合は炭素の量が好ましくは0.01~10 atomic %、より好ましくは~~1.01~10 atomic %~~より好ましくは0.01~8 atomic %含有されていることが望ましい。

本発明の半導体素子における多結晶シリコン半導体層中に硫黄が含有される場合は硫黄の量が好ましくは0.01~5 atomic %、より好ましくは0.03~5 atomic %含有されていることが望ましい。

本発明の半導体素子における多結晶シリコン半導体層中に窒素が含有される場合は窒素の量が好ましくは0.01~5 atomic %、より好ましくは0.01~4 atomic %含有されていることが望ましい。

本発明の半導体素子における多結晶シリコン半導体層中に酸素が含有される場合は酸素の量が好ましくは0.03~5 atomic %、より好ましくは0.03~4 atomic %含有されていることが望ましい。

本発明の半導体素子における多結晶シリコン半導体層中には水素原子が含有されるのが望ましい。本発明の半導体素子における多結晶シリコン半導体層中に含有される水素原子の量は、好ましくは、

6

半導体素子への応用が充分可能となる。

例えば、従来法に従って作成された多結晶シリコン薄膜を用いてメタセネル型電界効果薄膜トランジスタ(FET)を作成した場合、ゲート電圧を充分低くしているにも拘らず、この状態のドレイン電流(I_{off})が、ゲート電圧が充分高い状態のドレイン電流(I_{on})に比べて、充分小さくならない場合がある。度々起るのが、本発明の半導体素子においては全く生じない。

又、読取装置の読取部と走査回路部や画像表示装置の画像表示部と駆動回路部とを一体化構成とし、走査回路部や駆動回路部の主要部を多結晶シリコン薄膜で構成する場合、これ等の回路部は外部からの光に晒される機会が多いが、本発明の半導体素子の場合には、半導体層の光吸収係数が著しく小さいので、この様な問題は実用上殆んど無視することが出来、本発明の半導体素子でその主要部を構成すれば優れた回路特性を有する回路部を得ることが出来る。

本発明の半導体素子の主要部を構成する多結晶

3 atomic %以下、より好ましくは、0.01~3 atomic %とされるのが望ましく、或いは又、形成される半導体層の層表面の凹凸の最大が実質的に800 Å以下であるのが望ましい。

更には、弗酸(50 vol %水溶液)・硝酸($d=1.38$, 60 vol %水溶液)・氷酢酸から成り、それ等の混合比が1:3:6であるエッチング液によるエッチング速度が20 Å/sec以下の特性を有する様に半導体層を形成するのが望ましい。或いは、更に、X線回折パターン又は電子線回折パターンによる(220)の回折強度の割合が全回折強度に対して30%以上であるのが好ましい。又、半導体層を構成する多結晶シリコンの結晶粒径としては、平均結晶粒径として200 Å以上であるのが望ましい。

これ等の上記条件を1つ以上、本発明の構成要件の1つとして加味することによつて、従来例に較べ、より高い比抵抗(ρ)より小さい光学吸収係数(α)を有する多結晶シリコン半導体層が所望の基板上に形成され、より広範囲の分野に渡る半

7

シリコン半導体層は、水素や、 H_2 , Ar, Kr等の稀ガス等で所望濃度に希釈された SiH_4 , Si_2H_6 , Si_3H_8 , Si_4H_{10} 等のシランガスと同時に、形成される半導体層中に含ませるべき原子を供給する各種の原料ガスを層形成用の真空塩化室中に流して、グロー放電分解を行わせることによつて所望の基板上に形成される。

例えば、炭素を形成される半導体層中に含有させるには、メタン(CH_4)、エタン(C_2H_6)、プロパン(C_3H_8)、エチレン(C_2H_4)等の炭化水素を初めとして、炭化弗素(CF_4)、テトラメチルシラン($(CH_3)_4Si$)、テトラエチルシラン($(C_2H_5)_4Si$)等を、又、硫黄を含有させるには、硫化水素(HS)、六弗化硫黄(SF_6)等を、酸素を含有させるには、酸素(O_2)、水(H_2O)等を、窒素を含有させるには、窒素(N_2)、アンモニア(NH_3)等を、各々、原料ガスとして用いることが出来る。

多結晶シリコン半導体層をスパッタリング法によつて作成する場合には、シリコンターゲットと共

に、形成される半導体層中に含有させるべき原子を構成要素として含むターゲットを用いる方法（共スパッタリング法）、シリコンターゲットをスパッタリングする際に前記した各種ガスの中より所望に従って選択される原料ガスを導入してスパッタリングする方法（反応性スパッタリング法）等が挙げられる。

本発明において特定する多結晶シリコン半導体層中に含まれている各種原子の量の測定は、炭素及び窒素については、金属中炭素・窒素同時分析装置（Leco社CS-46型）、酸素及び窒素については、金属中酸素・窒素同時分析装置（Leco社TC-36型）を用いて行つた。試料は白金基板上に、約10mg分のシリコン半導体層を堆積させ、これを分析装置ホルダー中に装填し、元素重量を測定し層中に含まれる原子の濃度をatomo%で算出した。

また、形成した薄膜半導体層が多結晶であることは電子顕微鏡（日本電子社製JEM-100U型）の電子回折パターンがリング状あるいは、ぼやけ

10

に構造が示される）。まず基板100の洗浄を行つた後、多結晶シリコン薄膜半導体層101をその上に堆積させる（工程(a)）。堆積法の詳細については各実施例の所で述べる。その後オーミック層として n^+ （P-dopedシリコン）層102を堆積し、ソース、ドレインをエッチングにより形成した（工程(b)）後、絶縁層105をその上に堆積させる（工程(c)）。絶縁層は、CVD、LP-CVDで形成されるシリコンナイトライド、 SiO_2 、 Al_2O_3 等の材料で構成される。

次にソース、ドレインの電極用コンタクトホール106をあけ（工程(d)）て、上部電極ゲート、ソース、ドレインを配線して（工程(e)及び(f)）完成する。

本発明の多結晶シリコン薄膜トランジスタの安定性を判断する経時変化の測定に関しては次のような方法によつて行つた。

第2図に示す構造のTFTを作製しゲート201にゲート電圧 $V_G=40V$ 、ソース203とドレイン202間にドレイン電圧 $V_D=40V$ を印加しソース

特開昭58-199564 (19)

たスポット状となることで確認した。

また、薄膜状の半導体層の光学吸収係数(α)は、自記分光光度計（日立製323型）を用いて測定した。非晶質シリコン薄膜においてはしばしば $\sqrt{\alpha_{ph}-h\nu}$ ($h\nu$ は測定光のエネルギー)プロットの直線部分を外挿し横軸と交差した点から光学吸収端 E_0 を求めるが、本発明によつて作製したサンプルでは明確な外挿値が求められないため、 $\lambda=550nm$ における α の値($\alpha(550)$ と略記)を代表値とした。

次に本発明の半導体素子の一例としてのTFTの作製プロセスについて、第1図に従つて説明する。このTFTは半導体層101、電極層107、オーミックコンタクト層103、104、絶縁層105からなる電界効果トランジスタで、半導体層101に図設しオーミックなコンタクトが形成されているソース電極108、ドレイン電極109間に電圧を印加し、そこを流れる電流を絶縁層105を介して設けたゲート電極110にかけるバイアス電圧により変調される（第1図の工程(g)

11

203とドレイン間に流れるドレイン電極 I_D をエレクトロメータ-208（Keithley 610Cエレクトロメータ）により測定し、ドレイン電流の時間的変化を測定した。経時変化率は、500時間の連続動作後のドレイン電流の変動量を初期ドレイン電流で割りそれを100倍し%表示で表わした。

TFTの閾値電圧は、MOSFETで通常行われている $V_D-\sqrt{I_D}$ 曲線における直線部分を外挿し横軸と交差した点によつて定義した。経時変化前と後の V_{TH} の変化も同時にしらべ、変化量をボルトで表示した。

次に本発明の実施例について述べる。

実施例 1

本実施例は、多結晶シリコン薄膜をグロー放電分解法で基板上に形成し、それを用いてTFTを作成したもので、多結晶シリコン薄膜の形成は第3図に示した装置を用いたものである。基板300はコーニングガラス7059（0.5mm厚）を用いた。

特開昭58-199564 (12)

先ず基板300を洗浄した後HF/HNO₃/CH₃COOHの混合液でその表面を軽くエッチングし、乾燥した後真空ベルジャー焼成室301内のアノード側においた基板加熱ホルダー(面積452cm²)302に装填した。

その後ベルジャー301を放電ポンプ309でバックグラウンド真空度 2.0×10^{-7} Torr以下まで排気を行なった。このとき、この真空度が悪いと反応性ガスが有効に膜析出に動かないばかりか膜の特性の再現性が失われるので注意を要した。次にT_gを上げて基板300の温度を500℃に保持した(基板温度は熱電対303で監視する)。次に、H₂ガスをマスフローコントローラー308で制御しながらベルジャー301内に導入して基板300表面をクリーニングした後、反応性気体を導入する様にした。基板温度T_gは350℃に設定した。放電時のベルジャー301内の圧力は0.2 Torrに保持した。

本実施例においては、導入する反応性気体としては取扱いの容易なH₂ガスで3 vol %に希釈した

14

又、この多結晶シリコン膜はn型で、抵抗値は $\approx 10^2 \Omega \cdot \text{cm}$ であつた。次にこの膜を使って、第1図に示す工程に従つて薄膜トランジスタ(TFT)を作成した。TFTのソース・ドレインのオーミックコンタクトを良好にせしめるために基板温度は180℃に保つた状態で、n⁺シリコン層の形成を次のようにして行なった。水素ガスで100 vol %に希釈されたPH₃ガス(「PH₃(100 ppm)/H₂」と略記する)を、H₂で10 vol %希釈されたSiH₄(「SiH₄(10)/H₂」と略記する)ガスに対して、mol比にして 5×10^{-3} の割合でベルジャー301内に流入させ、ベルジャー301内の圧力を0.12 Torrに調整してグロー放電を行ないPのドーパされたn⁺層102を500 Åの厚さに形成した(工程b)。

次にAlを蒸着し、その後、工程(d)のようにフォトリソエッチングによりAl及びn⁺層102をソース電極103の領域、ドレイン電極104の領域をのぞいて除去した。次にゲート絶縁膜を形成すべくベルジャー301内に再び上記の基板が、アノ-

ード側の加熱ホルダー302に装填された。多結晶シリコン薄膜を作成する場合と同様にベルジャー301が排気され、基板温度T_gを250℃としてNH₃ガスを20 SCCM, SiH₄(SiH₄(10)/H₂)ガスを5 SCCM導入してグロー放電を生起させてSiNH膜105を2500 Åの厚さに堆積させた。次にフォトリソエッチング工程によりソース電極103、ドレイン電極104用のコンタクトホール106-1、106-2を明け、その後でSiNH膜105全面にAlを蒸着して、電極膜107を形成した後、フォトリソエッチング工程によりAl電極膜107を加工してソース電極用取出し電極108、ドレイン電極用取出し電極109及びゲート電極110を形成した。この後、H₂雰囲気中で250℃の熱処理を行つた。以上の条件とプロセスに従つて形成されたTFT(チャネル長L=20 μm、チャネル幅W=650 μm)は安定で良好な特性を示した。

第4図にこの様にして試作したTFTの特性例を示す。第4図にはドレイン電流I_Dとドレイン電

15

圧力の関係をゲート電圧 V_G をパラメータにした T F T 特性例が示されてある。ゲートのスレッショールド電圧 V_{th} は5 Vと低く、 $V_G=20$ Vでの $V_G=0$ の電流値の比は5倍以下とれている。T F Tの作成に用いた多結晶シリコン薄膜の水素量及び、波長550nmにおける膜の光学吸収係数($\alpha(550)$ と略記)を前記の方法で測定した結果を第1表に示してある。 H_2 で希釈した CH_4 のガス流量 x は本実施例の5SCCMと0SCCM, 2SCCM, 10SCCM, 及び20SCCMについて H_2 で希釈した CH_4 のガス流量のみを変化させ他の条件を同じにした場合の結果を示した。

これらの多結晶シリコン薄膜を用いて作製した T F T の実効キャリア移動度(μ_{eff})及び、ゲート電圧 $V_G=20$ Vにおけるドレイン電流値 $I_D(20)$ と、ゲート電圧 $V_G=0$ Vにおけるドレイン電流値 $I_D(0)$ の比(on/off 比と略記する。)も同じ表にした。第1表より炭素濃度は0.01atomic%程度から制御できることが分り、さらに10%程度まで増加させることによつて $\mu_{eff}>1$ を保ちつつ、

18

第 1 表

試料No.	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5*
x (SCCM)	0.1<	7	5	10	20
Cの含有量(at.%)	0.01<	2.1	4.5	8.3	12.4
$\alpha(550)$	4×10^4	2.7×10^4	1.4×10^4	9.0×10^3	2.0×10^4
$\mu_{eff}(cm^2/V \cdot sec)$	8.0	7.8	8.0	1.2	0.02
(on/off)比	9.0×10^2	4.2×10^3	1.2×10^5	1.3×10^4	2.8×10^2

* 試料No. 1-5は非晶質

 $SiH_4(3)/H_2$ のガス流量 5SCCM $CH_4(0.5)/H_2$ のガス流量 x SCCM

昇電パワー 20W

FE 力 0.05 Torr

基板温度(T_s) 500℃

20

-311-

特開昭58-199564 (13)

α と on/off 比を効果的に変化させることができた。

本実施例では基板としてコーニング7059ガラスを用いたが、熱処理温度や基板温度を高くしても基板として超硬質ガラスや石英ガラスを使用することにより同様の特性を出すことができた。従つて、本発明によれば低温度側より高温側まで基板温度 T_s を広範囲内から基板材料に従つて自由に選択できるという基板材料の選択範囲に著しい自由度があるために特性の優れたT F T 蓄積回路をより安価に、より簡便な装置を用いて容易に作成することが出来る。

19

実施例 2

実施例1と同様の手順によつて、 $SiH_4(3)/H_2$ ガスと同時に H_2 ガス0.2 vol%に希釈した SF_6 ガス($SF_6(0.2)/H_2$ と略記する。)を0, 2, 5, 10, 20SCCMの、5種類のガス流量で流す以外は、実施例1と同様の条件と手順に従つて、シリコン薄膜を基板上に作製し、又、同薄膜層を用いて実施例1と同様にT F Tを作成し、これ等について実施例1と同様の測定を行つた。その結果を第2表に示す。

第2表より炭素濃度は0.01atomic%程度から制御できることが分り、さらに5atomic%程度まで増加させることによつて $\mu_{eff}>1$ を保ちつつ、 α と on/off 比を効果的に変化させることができた。

21

第 2 表

試料No.	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
$\text{SiH}_4(3)/\text{H}_2$ のガス流量	0	2	5	10	20
$\text{SF}_6(0.5)/\text{H}_2$ のガス流量	<0.01	0.0	2.1	4.3	8.2
α (550)	4×10^4	3.4×10^4	2.8×10^4	2.5×10^4	2.1×10^4
$\mu_{\text{eff}}(\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{sec})$	0.0	7.2	2.0	0.9	0.1
(on/off)比	9.0×10^2	7.5×10^3	2.3×10^4	8.2×10^2	1.2×10^2

 $\text{SiH}_4(3)/\text{H}_2$ のガス流量 ----- 5 SCCM $\text{SF}_6(0.5)/\text{H}_2$ のガス流量 ----- x SCCM

放電パワー ----- 20W

圧 力 ----- 0.05 Torr

基板温度(°C) ----- 500°C



22

第 3 表

試料No.	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5*
α (Torr)	0.0	0.2	0.5	1.0	2.0
O の濃度(at.%)	0.03	0.9	2.3	5.1	8.3
α (550)	4×10^4	2.3×10^4	1.2×10^4	8.0×10^3	5.0×10^3
$\mu_{\text{eff}}(\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{sec})$	0.0	3.1	1.4	0.8	0.005
(on/off)比	9.0×10^2	1.8×10^4	1.8×10^4	2.3×10^3	5.6×10^2

* 試料No. 3-5は非晶質

 $\text{SiH}_4(3)/\text{H}_2$ のガス流量 ----- 5 SCCM

放電パワー ----- 20W

圧 力 ----- 0.05 Torr

基板温度(°C) ----- 500°C



24

特開昭58-199564 (14)

実施例 3

実施例 1 と同様の条件と手順によつて、基板上にシリコン薄膜層を形成した。ただし $\text{SiH}_4(3)/\text{H}_2$ を流し始める前にベルジャー内に酸素をバリアブルリークバルブを介して導入した。酸素のガス流量は微小なため、真空度がバックグランド真空度からどれだけ上昇するか測定し乍ら調節し、この圧力差を 0, 2.0×10^{-7} Torr, 5.0×10^{-7} Torr, 1.0×10^{-6} Torr, 2.0×10^{-6} Torr の 5 種類としてシリコン薄膜層を形成した。又、同薄膜層を用いて、実施例 1 と同様に T F T を作成した。これ等にて実施例 1 と同様の方法で測定を行った。その結果を第 3 表に示す。

第 3 表より酸素濃度は 0.03 atomic % 程度から制御できることが分り、さらに 5 atomic % 程度まで増加させることによつて $\mu_{\text{eff}} > 1$ を保ちつつ、 α と on/off 比を効果的に変化させることができた。

23

実施例 4

実施例 1 と同様の手順によつてシリコン薄膜層を基板上に作成した。ただし、 $\text{SiH}_4(3)/\text{H}_2$ ガスと同時に N_2 ガスを 0 SCCM, 2 SCCM, 5 SCCM, 10 SCCM, 20 SCCM の 5 種類のガス流量で流してシリコン薄膜層を作製し、又、同薄膜層を用いて実施例 1 と同様に T F T を作成し、これ等にて実施例 1 と同様の測定を行った。その結果を第 4 表に示す。

第 4 表より窒素濃度は 0.01 atomic % 程度から制御できることが分り、さらに 5 atomic % 程度まで増加させることによつて $\mu_{\text{eff}} > 1$ を保ちつつ、 α と on/off 比を効果的に変化させることができた。



25

表 4 値

試料No.	4-1	4-2	4-3	4-4	4-5
x (SCCM)	0.0	7.0	5.0	10.0	20.0
Nの濃度	0.01	1.3	3.7	0.2	10.1
α (SSO)	4×10^4	2.0×10^4	1.5×10^4	7.4×10^3	4.5×10^3
$\mu_{eff}(cm^2/V \cdot sec)$	0.0	0.0	2.2	1.1	0.2
(on/off)比	8.0×10^2	3.7×10^3	0.5×10^4	5.7×10^4	2.0×10^3

SiH₄(3)/H₂のガス流量 ----- 5SCCMR₂のガス流量 ----- xSCCM

放電パワー ----- 20W

圧 力 ----- 0.05 Torr

基板温度(Ts) ----- 500℃

代理人
 丸島 謙
 一橋大学
 工学部

特開58-199564 (15)

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の半導体素子の作成工程を説明するための模式的工程図、第2図は、本発明において、作成されたTFTのTFT特性を測定するための回路を説明するための模式的回路図、第3図は、本発明の半導体素子用のシリコン薄膜を作成するための装置の一例を説明する模式的説明図、第4図は、本発明のTFTの特性の一例を示すグラフである。

100・・・基板、101・・・薄膜半導体層、102・・・n⁺層、103、104・・・オーミックコンタクト層、105・・・絶縁層、106・・・コンタクトホール、107・・・電極層、108・・・ソース電極、109・・・ドレイン電極。

出願人 ヤマノン株式会社

代理人 丸島 謙

代理人
 丸島 謙
 一橋大学
 工学部